

# ALLIN MARINE OKOUME

Faces Okoumé déroulées 10/10<sup>ème</sup>  
Intérieurs et âmes Okoumé  
Qualité des faces : II/III  
Collage classe 3



<b>Formats</b>	2500 x 1220/1530 et 3100 x 1530/1830 mm									
<b>Epaisseurs (mm)</b>	4	5	6	8	10	12	15	18	22	25
<b>plis</b>	3	3	5	5	5	7	7	9	11	13



Ces panneaux, 100 % Okoumé placages déroulés sont initialement prévus pour l'utilisation en milieu nautique pour la construction ou l'aménagement des bateaux.

**Allin marine Okoumé** vous garantit une sélection de panneaux fabriqués à partir de placages rigoureusement triés, offrant une composition pour une qualité optimale et forte résistance mécanique.

L'épaisseur des faces est de 11/10<sup>ème</sup> avant ponçage. L'épaisseur maximum des plis intérieurs est de 20/10<sup>ème</sup> ce qui permet un nombre de plis supérieur à la moyenne habituelle.

Ce collage, très résistant est agréé dans l'industrie nautique depuis de nombreuses années. Il est en plus incolore et autorise donc l'application de finitions compatibles type vernis et lasure. Une bonne protection des chants est indispensable.

Ces panneaux sont garantis pendant 10 ans contre le risque de décollement lorsque leur mise en œuvre a été faite conformément aux habitudes de la profession.

Classification des faces suivant norme NF – EN 635-2  
Collage suivant norme NF – EN 314-2  
La composition des panneaux peut être modifiée sans préavis